

Cintas de enmascarado 3M™

Colección de cintas	Referencia	Color	Tipo de adhesivo	Material de soporte	Espesor total (mm)	Adhesión sobre acero N/100 mm	Resistencia a la tensión (N/100 mm)	Elongación a rotura %	Rango de temperatura °C	Uso típico y comentarios
Cintas para líneas finas 3M™										
	218	Verde	Goma	Polipropileno	0.13	40	228	720	121	Ideal para líneas largas y rectas.
	4737T	Azul	Goma	Vinilo	0.13	16	280	75	149	Cinta para líneas finas de vinilo conformable y resistente a altas temperaturas para paneles de fachada, aplicaciones de dos tonos y otras aplicaciones con varios colores donde se requieren líneas de separación de pintura críticas.
	471+	Índigo	Goma	Vinilo	0.13	38	245	191	121	Conformabilidad superior. Líneas de pintura nítidas. Retirada limpia.**
	2800	Azul	Acrílico	Poliolefina	0.105	17	350	1000	149	Ideal para los OEM de la industria del transporte para enmascarar pinturas en superficies de metal y plástico. Se puede utilizar para la protección temporal de algunas superficies de metal, pintadas, plásticas y de caucho.
Cintas de enmascarado de papel crepé 3M™										
	101 E	Canela	Goma	Papel Crepé	0.12	20	356	8	60	Uso en interiores. Aplicaciones poco exigentes.
	201 E	Gamuza	Goma	Papel Crepé	0.14	24	356	10	80	Uso general en interiores. De uso poco exigente a medio. Retirada limpia.**
	301 E	Gamuza	Goma	Papel Crepé	0.15	36	380	10	100	Buena conformabilidad en superficies irregulares. Buenas líneas de pintura.
	401 E	Marrón	Goma	Papel Crepé	0.16	40	400	10	140	Muy conformable en muchas superficies. Adhesión superior a metal, caucho, vidrio y plástico. Excelentes líneas de pintura.
	501 E	Gamuza	Goma	Papel Crepé	0.15	44	424	10	160	Excepcionalmente conformable en superficies irregulares. Adhesión superior a metal, caucho, vidrio y plástico. Se retira limpiamente en una sola pieza sin dejar residuos. Excelentes líneas de pintura.
	2814	Verde	Goma	Papel Crepé	0.12	28	330	15	79	Diseñado para aplicaciones al aire libre, incluido el enmascarado de pintura, agrupamiento, protección de superficies y sujeción temporal. Ofrece resistencia a los rayos UV durante hasta 14 días.
	244	Oro	Acrílico	Papel Washi	0.08	8	304	6	100	Para operaciones en horno de pintura a temperaturas de hasta 149 °C. 21 días al aire libre.